

TINTA ANTI MANCHAS

REF: 50422

DESCRIÇÃO

Primário/tinta anti-manchas de base aquosa, formulada com resinas 100% acrílicas e isento de óxido de zinco.

Principais vantagens:

- Isola eficazmente diversos tipos de manchas
- Boa opacidade
- Boa aderência ao suporte
- De fácil aplicação
- Permite repintura com tintas de acabamento de base aquosa

UTILIZAÇÃO

Indicada para isolar manchas em paredes e tectos, nomeadamente manchas de nicotina/fumo, gorduras, taninos e marcas antigas, em suportes minerais de interior como reboco, estuque e gesso cartonado. Quando utilizada como primário, permite repintura com tintas de acabamento de base aquosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,30 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	125 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	55 ± 1
COR	—	Branco
BRILHO	—	Semi mate
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L (2010).	g/L	Máx. 7

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Em paredes de reboco novo:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta.
- **Repintura de superfícies:** Escovar/lixar de forma a remover qualquer tinta não aderente. Efetuar uma limpeza da superfície com água e lixívia de forma a remover qualquer gordura. Em alternativa, no caso de farinação do suporte ou da tinta, aplicar 1 demão de Isolaqua Incolor, de acordo com a respetiva ficha técnica.
- **Suportes contaminados com fungos ou algas:** Após a limpeza das paredes, desinfetar com WASH TIL, conforme ficha técnica.
- **Placas de gesso cartonado:** Efectuar a regularização das juntas com massas apropriadas ao suporte. Proceder de seguida a uma lixagem cuidada, de modo a garantir um bom nivelamento do suporte.

TINTA ANTI MANCHAS

REF: 50422

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO Rolo, trincha ou pistola convencional

DILUIÇÃO (VOLUME) Água
1ª demão: 5 - 10%
Seguintes: 0 - 5%

ESQUEMA DE PINTURA Recomenda-se a aplicação 1 a 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM Superficial: 1 - 2 horas
Profundidade: 4 - 6 horas

INTERVALO ENTRE DEMÃOS Mínimo: 4 - 6 horas
Máximo: Indefinido

RENDIMENTO 7 - 11 m²/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.

FORMA DE FORNECIMENTO 1, 5 e 15 Litros

RECOMENDAÇÕES GERAIS Homogeneizar bem TINTA ANTI MANCHAS antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Em manchas muito activas, recomenda-se ensaio prévio numa pequena área, para validação do efeito isolante.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. TINTA ANTI MANCHAS é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.