

ISOLAQUA INCOLOR

REF: 50419

DESCRIÇÃO

Primário aquoso incolor, baseado numa emulsão acrílica de baixo tamanho de partícula.

Principais vantagens:

- Elevada capacidade de penetração em suportes porosos
- Efeito consolidante em substratos pulverulentos
- Uniformiza a absorção do suporte
- Melhora a aderência das tintas e revestimentos de acabamento
- Resistência à alcalinidade de rebocos e betão
- Fácil aplicação e baixo odor

UTILIZAÇÃO

Adequado para paredes e fachadas em reboco de cimento e cal, betão, tijolo, alvenaria e sistemas ETICS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,02 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	70 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	12 ± 1
COR	–	Incolor
BRILHO	–	Mate
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 30 g/L (2010).	g/L	Máx. 1

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Em paredes de reboco novo:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta.
- **Repintura de superfícies:** Aplicação de hipoclorito de sódio seguida de limpeza com jacto de água de alta pressão, ou escovar, de forma a remover qualquer tinta solta. No caso de superfícies fortemente contaminadas (fungos, algas, bactérias), realizar previamente a desinfeção com solução desinfetante apropriada. Reparação das áreas danificadas e fissuras com massas apropriadas ao suporte.
- **Suportes Caiados:** Limpeza com jacto de água a alta pressão.

¹As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

ISOLAQUA INCOLOR

REF: 50419

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola Airless
DILUIÇÃO (VOLUME)	Água 1º demão: 15 - 25%
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação de 1 demão.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 1 - 2 horas Profundidade: 5 - 6 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 5 - 6 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	8 - 12 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5 e 15 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem ISOLAQUA INCOLOR antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ISOLAQUA INCOLOR é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.