

### Descrição

WOODTIL é um lazur baseado em resinas acrílicas modificadas com óleos uretanados. Tem como propriedades o elevado brilho, excelente lacagem, elevada resistência à luz e intempérie. De fácil aplicação e com um excelente poder de cobertura.

### Utilização

WOODTIL destina-se à pintura na indústria da construção civil em exterior e interior sobre madeira.

### Características técnicas

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,061 ± 0,02
<b>Teor de sólidos (m/m)</b> (procedimento interno)	%	53,9 ± 1
<b>Cor</b>	---	Incolor
<b>Acabamento</b>	---	Acetinado
<b>Ponto de inflamação</b> (DIN 53213; 20°C)	°C	Superior a 35
<b>Compostos Orgânicos Voláteis</b> (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. f: 2007 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 16

### Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos e isentos de partículas soltas. ● **MADEIRA:** Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou com um pano humedecido de DILUENTE CELULOSO RL/L. ● Recomenda-se a aplicação directa de WOODTIL sobre a superfície. ● Em caso de repintura, lixar a superfície a fim de promover a aderência da nova pintura/envernizamento. ● Se a tinta/verniz anterior estiver em más condições, remover todas as zonas danificadas por lixagem ou raspagem.



## Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha ou rolo.
<b>Diluyente:</b>	Água.
<b>Diluição (volume):</b>	Pronto a aplicar.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Água
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
<b>Tempo de secagem, 23°C:</b>	Superficial – 5 a 8 horas. Profundidade – 12 horas.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 12 horas. Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	10 a 12 m <sup>2</sup> /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem WOODTIL antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

## Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. WOODTIL encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

## Armazenamento

WOODTIL deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

## Embalagens

WOODTIL é fornecido em embalagens de **0,75** e **5** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

