

VERNIZ WOOD BRILHANTE BA

Descrição

VERNIZ WOOD BRILHANTE BA é um produto baseado numa emulsão acrílica *Core-Shell*. Como características principais salientam-se a excelente resistência ao exterior e rapidez de secagem. Por outro lado, apresenta igualmente elevada resistência ao risco e dureza.

Utilização

VERNIZ WOOD BRILHANTE BA é utilizado na área dos decorativos sobre madeiras novas ou antigas, tanto no interior como no exterior.

Características técnicas

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,032 ± 0,02
Teor de sólidos (m/m) (procedimento interno)	%	37 ± 1
Acabamento	---	Brilhante
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. e: 2007 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 14

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos e isentos de partículas soltas. Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou com um pano humedecido de DILUENTE CELULOSO RL/E. ● Em caso de repintura, lixar a superfície a fim de promover a aderência do novo envernizamento. Se o verniz anterior estiver em más condições, remover todas as zonas danificadas por lixagem ou raspagem. Após preparação da superfície, recomenda-se a aplicação prévia do TAPA-POROS AQ, como agente selante da superfície. Aplicar de seguida VERNIZ WOOD BRILHANTE BA.



VERNIZ WOOD BRILHANTE BA

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 5 a 10%; seguinte – 0 a 5%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 1 a 2 horas. Profundidade – 4 a 6 horas.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6 horas. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem VERNIZ WOOD BRILHANTE BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. VERNIZ WOOD BRILHANTE BA encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

Armazenamento

VERNIZ WOOD BRILHANTE BA deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

VERNIZ WOOD BRILHANTE BA é fornecido em embalagens de **0,75, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

