

ESMALTE ACRILICO BRILHO BA

Descrição

ESMALTE ACRILICO BRILHO BA é um esmalte aquoso brilhante baseado numa emulsão 100% acrílica. Como características principais salienta-se a excelente retenção de brilho, dureza, resistência aos raios UV e resistência química.

Utilização

ESMALTE ACRILICO BRILHO BA é utilizado na construção civil como acabamento sobre madeiras, tanto no interior como no exterior.

Características técnicas¹

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,219 ± 0,02
Teor de sólidos (m/m) (procedimento interno)	%	47,7 ± 1
Cor	---	Catalogadas
Acabamento	---	Brilhante
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. d: 2007 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 50

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos e isentos de partículas soltas. Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou com um pano humedecido de DILUENTE CELULOSO RL/E. ● Pinturas novas: aplicar duas demãos de SUBCAPA BA, com lixagem intermédia, caso contrário. ● Repinturas: se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. Proceder posteriormente conforme indicado em "Pinturas novas".

¹ As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.



ESMALTE ACRILICO BRILHO BA

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha ou rolo de pelo curto.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão: 5 a 10%. Seguintes: 0%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 2 a 4 horas. Profundidade – 6 a 12 horas.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 6 a 12 horas. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem ESMALTE ACRILICO BRILHO AQ antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. ESMALTE ACRILICO BRILHO AQ encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

Armazenamento

ESMALTE ACRILICO BRILHO AQ deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

ESMALTE ACRILICO BRILHO AQ é fornecido em embalagens de **0,75, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

