

## VERNIZ SM BRILHANTE

### Descrição

VERNIZ SM BRILHANTE BA é um produto baseado numa emulsão acrílica *Core-Shell*. Como características principais salientam-se a excelente resistência ao exterior e rapidez de secagem, contribuindo igualmente para a boa manutenção do aspecto decorativo.

### Utilização

VERNIZ SM BRILHANTE BA é utilizado na área dos decorativos sobre substratos minerais novos ou antigos, tanto no interior como no exterior.

### Características técnicas

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,032 ± 0,02
<b>Teor de sólidos (m/m)</b> (procedimento interno)	%	37 ± 1
<b>Acabamento</b>	---	Brilhante
<b>Ponto de inflamação</b> (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
<b>Compostos Orgânicos Voláteis</b> (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. e: 2007 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 14

### Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfectadas com o aditivo WASHTIL. Áreas muito contaminadas poderão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. ● Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a película através de lixagem ou meios mecânicos.



## VERNIZ SM BRILHANTE

### Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pistola.
<b>Diluyente:</b>	Água.
<b>Diluição (volume):</b>	1ª demão – 5 a 10%; seguinte – 0 a 5%.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Água.
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
<b>Tempo de secagem, 23°C:</b>	Superficial – 1 a 2 horas. Profundidade – 4 a 6 horas.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 4 a 6 horas. Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	10 a 12 m <sup>2</sup> /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem VERNIZ SM BRILHANTE BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. VERNIZ SM BRILHANTE BA encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

### Armazenamento

VERNIZ SM BRILHANTE BA deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

### Embalagens

VERNIZ SM BRILHANTE BA é fornecido em embalagens de **0,75, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

