

VERNIZ SM BRILHANTE BA

REF: 50309

DESCRIÇÃO

Verniz de base aquosa formulado com resinas acrílicas.

Principais vantagens:

- Boa resistência às intempéries e à acção dos raios U.V.
- Boa penetração em suportes porosos
- De fácil aplicação
- Excelente resistência à alcalinidade
- Boa hidro repelência

UTILIZAÇÃO

Indicado para protecção e embelezamento de superfícies minerais porosas, como betão, argamassas de cimento, pedra natural e tijolo aparente, em interiores e exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,04 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	86 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	35 ± 1
COR	–	Incolor
BRILHO	–	Brilhante
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 30 g/L (2010).	g/L	Máx. 14

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Suportes novos:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta.
- **Suportes anteriormente envernizados:** Caso o revestimento existente se encontre em bom estado, efectuar uma limpeza adequada e, após secagem, despolir ligeiramente com lixa de grão fino, de forma a promover a aderência da nova demão. Quando o verniz estiver degradado (fissuras, esfoliação ou falta de aderência), remover totalmente o revestimento por lixagem/decapagem, garantindo uma superfície limpa e uniforme, sem contaminações. Prosseguir como para madeiras novas.
- **Suportes contaminados com fungos e algas:** Após a limpeza das paredes, desinfectar com WASHTIL, conforme ficha técnica.

VERNIZ SM BRILHANTE BA

REF: 50309

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO Rolo, trincha ou pistola convencional

DILUIÇÃO (VOLUME) Água
1ª demão: 5-10%
Restantes: 0-5%

ESQUEMA DE PINTURA Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos.

TEMPO DE SECAGEM Superficial: 1 - 2 horas
Profundidade: 4 - 6 horas

INTERVALO ENTRE DEMÃOS Mínimo: 4 - 6 horas
Máximo: Indefinido

RENDIMENTO 10 - 12 m²/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.

FORMA DE FORNECIMENTO 0,75; 5 e 15 Litros

RECOMENDAÇÕES GERAIS Homogeneizar bem VERNIZ SM BRILHANTE antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- O brilho tende a aumentar com o número de demãos e com a menor porosidade do suporte.
- Produto não recomendado para superfícies que possam ser empilhadas ou sujeitas a esforços mecânicos.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. VERNIZ SM BRILHANTE é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar o verniz na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.