

## VERNIZ SM MEIO BRILHO BA

REF: 50309

### DESCRIÇÃO

Verniz de base aquosa formulado com resinas acrílicas.

Principais vantagens:

- Boa resistência às intempéries e à acção dos raios U.V.
- Boa penetração em suportes porosos
- De fácil aplicação
- Excelente resistência à alcalinidade
- Boa hidro repelência

### UTILIZAÇÃO

Indicado para protecção e embelezamento de superfícies minerais porosas, como betão, argamassas de cimento, pedra natural e tijolo aparente, em interiores e exteriores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### UNIDADE

#### VALOR

#### DENSIDADE

g/mL

1,04 ± 0,03

(NP ISO 2811 - 1 - 99; 23°C)

#### VISCOSIDADE

KU

86 ± 4

(24°C)

#### TEOR DE SÓLIDOS (M/M)

%

35 ± 1

(procedimento interno)

#### COR

—

Incolor

#### BRILHO

—

Acetinado

#### PONTO DE INFLAMAÇÃO

°C

Não inflamável

(DIN 53213; 20°C)

#### COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS

g/L

Máx. 14

Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 30 g/L (2010).

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Suportes novos:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta.
- **Suportes anteriormente envernizados:** Caso o revestimento existente se encontre em bom estado, efectuar uma limpeza adequada e, após secagem, despolir ligeiramente com lixa de grão fino, de forma a promover a aderência da nova demão. Quando o verniz estiver degradado (fissuras, esfoliação ou falta de aderência), remover totalmente o revestimento por lixagem/decapagem, garantindo uma superfície limpa e uniforme, sem contaminações. Prosseguir como para madeiras novas.
- **Suportes contaminados com fungos e algas:** Após a limpeza das paredes, desinfectar com WASHTIL, conforme ficha técnica.

## VERNIZ SM MEIO BRILHO BA

REF: 50309

### APLICAÇÃO

**MODO DE APLICAÇÃO** Rolo, trincha ou pistola convencional

**DILUIÇÃO (VOLUME)** Água  
1ª demão: 5-10%  
Restantes: 0-5%

**ESQUEMA DE PINTURA** Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos.

**TEMPO DE SECAGEM** Superficial: 1 - 2 horas  
Profundidade: 4 - 6 horas

**INTERVALO ENTRE DEMÃOS** Mínimo: 4 - 6 horas  
Máximo: Indefinido

**RENDIMENTO** 10 - 12 m<sup>2</sup>/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.

**FORMA DE FORNECIMENTO** 0,75; 5 e 15 Litros

**RECOMENDAÇÕES GERAIS** Homogeneizar bem VERNIZ SM BRILHANTE antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### OBSERVAÇÕES

- O brilho tende a aumentar com o número de demãos e com a menor porosidade do suporte.
- Produto não recomendado para superfícies que possam ser empilhadas ou sujeitas a esforços mecânicos.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. VERNIZ SM BRILHANTE é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar o verniz na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.