

ISOCRILTTA

REF: 50408

DESCRIÇÃO

Fixador de base solvente formulado com resinas 100% acrílicas.

Principais vantagens:

- Elevada capacidade de penetração em suportes porosos
- Reduz a absorção de água, contribuindo para uma impermeabilização superficial
- Consolida suportes envelhecidos ou ligeiramente pulverulentos
- Boa resistência aos raios U.V.
- Reduz a sujidade e facilita a limpeza.
- Realça o aspecto de telhas, pedras e tijolos, conferindo um brilho acetinado

UTILIZAÇÃO

Indicado como fixador e protector de superfícies minerais porosas, tais como telhados cerâmicos, fibrocimento, pedras naturais, tijolo aparente e betão à vista.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE

VALOR

DENSIDADE

g/mL

0,92 ± 0,03

(NP ISO 2811 - 1 - 99; 23°C)

VISCOSIDADE

KU

50 ± 4

(24°C)

TEOR DE SÓLIDOS (M/M)

%

20 ± 1

(procedimento interno)

COR

—

Incolor

BRILHO

—

Acetinado

PONTO DE INFLAMAÇÃO

°C

14

(DIN 53213; 20°C)

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS

g/L

730

Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 750 g/L (2010).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Telhas cerâmicas e fibrocimento:** Limpeza com Lava Telhas e jacto de água de alta pressão. Deixar secar completamente antes da aplicação do produto.
- **Pedras naturais, tijolo aparente e betão à vista:** Limpeza com hipoclorito de sódio e jacto de água de alta pressão. Deixar secar antes da aplicação.
- **Rebocos e outras superfícies minerais:** Em rebocos novos, aguardar a cura completa do cimento (cerca de 28 dias) e escovar a superfície para remover qualquer partícula solta. Em repinturas, escovar e/ou lixar para remover as tintas mal aderentes e limpar a superfície, de forma a garantir um suporte coeso e seco antes da aplicação.

ISOCRIL TTA

REF: 50408

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola convencional
DILUIÇÃO (VOLUME)	Pronto a aplicar
LIMPEZA	Diluyente Celuloso
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação de 1 a 2 demãos.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 30 min Profundidade: 4 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 4 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	8 - 10 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5 e 20 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem ISOCRIL TTA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Este fixador não deve ser aplicado sobre pinturas novas, uma vez que poderá actuar como decapante. Em caso de dúvida, recomenda-se a realização de um ensaio prévio de repintura numa área limitada, de forma a verificar o comportamento do mesmo.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ISOCRIL TTA é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.