

HIDROFUGANTE BA

Descrição

HIDROFUGANTE BA é Baseado numa emulsão aquosa de siloxanos/siloxanos. Este produto confere hidropelência aos substratos minerais, não alterando o seu aspecto. HIDROFUGANTE BA evita igualmente que os substratos se degradem quer pelo desenvolvimento de fungos e algas quer pela sujidade e agressividade do meio ambiente.

Características técnicas

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,00 ± 0,02

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Em paredes de reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 28 dias. ● Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfectadas com o aditivo WASHITIL. Áreas muito contaminadas deverão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pulverização.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	0% diluição.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 1 hora. Profundidade – 6 a 8 horas.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 6 a 8 horas. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. **HIDROFUGANTE BA** encontra-se classificado de acordo a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.



HIDROFUGANTE BA

Armazenamento

HIDROFUGANTE BA deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

HIDROFUGANTE BA é fornecido em embalagens de **1, 5, 10 e 25** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

