

TINTA ESPECIAL P/ TELHA BA

REF: 50919/50920

DESCRIÇÃO

Tinta de base aquosa de elevada qualidade, formulada com resinas 100% acrílicas, com acabamento acetinado.

Principais vantagens:

- Excelente resistência às intempéries e à acção dos raios U.V.
- Excelente retenção de cor
- Excelente poder de cobertura
- Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas

UTILIZAÇÃO

Indicada para pintura e protecção de telhados em telha cerâmica, fibrocimento e betão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¹	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,1 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	90 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	39 ± 1
COR	–	Telha/ Preta
BRILHO	–	Acetinado
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/L (2010).	g/L	Máx. 38

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Telhas Cerâmicas e fibrocimento:** Aplicar Lava Telhas, seguida de limpeza com jacto de água de alta pressão. Deixar secar completamente antes da aplicação.
- **Pedra natural, betão à vista:** Aplicar Hipoclorito de sódio, seguido de limpeza com jacto de água a alta pressão. Deixar secar completamente antes da aplicação.
- **Superfícies pulverulentas:** Aplicar Lava Telhas, seguida de limpeza com jacto de água de alta pressão. Após limpeza e secagem do suporte, aplicar 1 demão de Isolaqua Incolor, de acordo com a respectiva ficha técnica.
- **Telhas hidrofugadas:** Não se recomenda a aplicação sobre telhas hidrofugadas sem efectuar ensaio prévio. Para verificar se a telha está hidrofugada, colocar algumas gotas de água: se for absorvida, pode proceder-se à aplicação; se permanecer em gotícula, aplicar apenas após ensaio de aderência com resultado satisfatório.

¹As características apresentadas referem-se à cor telha, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

TINTA ESPECIAL P/TELHA BA

REF: 50919/50920

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO Rolo, trincha ou pistola Airless

DILUIÇÃO (VOLUME) Água
1ª demão: 5 - 10%
Seguintes: 0 - 5%

ESQUEMA DE PINTURA Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.

TEMPO DE SECAGEM Superficial: 1 hora
Profundidade: 4 - 6 horas

INTERVALO ENTRE DEMÃOS Mínimo: 4 - 6 horas
Máximo: Indefinido

RENDIMENTO Suportes lisos: 10 - 12 m²/l/demão
Suportes ondulados: 8 - 10 m²/l/demão
Dependendo do substrato e tipo de aplicação.

FORMA DE FORNECIMENTO 1, 5 e 15 Litros

RECOMENDAÇÕES GERAIS Homogeneizar bem TINTA ESPECIAL P/ TELHA BA antes de aplicar. Evitar a aplicação sobre suportes expostos directamente ao sol e excessivamente quentes. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados.

OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende do método de aplicação, do estado e absorção do suporte, do contraste com a aplicação anterior e do grau de diluição do produto.
- Podem ocorrer ligeiras variações de cor de lote para lote. Recomenda-se a utilização do mesmo lote na mesma área de aplicação.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. TINTA ESPECIAL P/ TELHA BA é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.