

## TINTA PISCINAS

### Descrição

TINTA PISCINAS é um produto baseado num polímero acrílico com baixíssima sensibilidade à água, excelente capacidade de penetração e resistência química.

### Utilização

TINTA PISCINAS é especialmente indicada na pintura interior de piscinas sobre substratos de betão ou reboco, novos ou antigos.

### Características técnicas<sup>1</sup>

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,185 ± 0,02
<b>Teor de sólidos (m/m)</b> (procedimento interno)	%	45,0 ± 1
<b>Cor</b>	---	Branco/Azul
<b>Acabamento</b>	---	Mate
<b>Ponto de inflamação</b> (DIN 53213; 20°C)	°C	Superior a 100°C.

### Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Em substratos de betão/reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias. ● Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfetadas com o aditivo WHASTIL. Áreas muito contaminadas poderão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. ● Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície.

<sup>1</sup> As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.



## TINTA PISCINAS

### Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pistola.
<b>Diluyente:</b>	Diluyente 5005.
<b>Diluição (volume):</b>	1ª demão – 15%; 2ª demão – 10%; 3ª demão - 5%.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Diluyente celuloso RL/L.
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
<b>Tempo de secagem, 23°C:</b>	Superficial – 2 horas. Profundidade – 24 horas. Recomenda-se o enchimento da piscina só ao fim de 5 dias.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 24. Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	4 a 6 m <sup>2</sup> /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem TINTA PISCINAS antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. TINTA PISCINAS encontra-se classificada de acordo a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

### Armazenamento

TINTA PISCINAS Deverá ser armazenada na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

### Embalagens

TINTA PISCINAS é fornecida em embalagens de **1, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

