

TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS BS

REF: 50917

DESCRIÇÃO

Tinta de base solvente formulada com resinas acrílicas termoplásticas.

Principais vantagens:

- Boa resistência à abrasão e ao desgaste
- Boa aderência ao betão e cimento devidamente preparado
- Boa resistência às intempéries
- Secagem rápida

UTILIZAÇÃO

Indicada para pintura e protecção de pavimentos em betão e cimento, em interiores e exteriores, em garagens, armazéns, varandas e escadas, em zonas de circulação moderada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,18 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	76 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	53 ± 1
COR	—	Tons neutros
BRILHO	—	Acetinado
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	13
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L (2010).	g/L	Máx. 500

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Pavimentos novos (betão/cimento):** Aguardar a cura completa (mínimo 28 dias). Promover a porosidade e rugosidade do suporte por lixagem, fresagem ou jacto abrasivo ligeiro, removendo zonas friáveis. Aspirar bem o pó antes da aplicação.
- **Pavimentos anteriormente pintados:** Verificar a aderência da tinta existente. Remover totalmente a tinta mal aderente por escovagem/lixagem e efectuar uma limpeza adequada. Remover poeiras antes da aplicação.

¹As características apresentadas referem-se da cor RAL 7016, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS BS

REF: 50917

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo ou trincha
DILUIÇÃO (VOLUME)	Diluyente 5005 1ª demão: 10 - 20% Seguintes: 0 - 5%
ESQUEMA DE PINTURA	<ul style="list-style-type: none">• Acabamento liso Aplicar 2 a 3 demãos• Acabamento antiderrapante Aplicar 1 demão e polvilhar em húmido sílica. Após 12 horas, remover o excesso de sílica e selar com 2 demãos.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 1 hora Profundidade: 4 - 6 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 4 - 6 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	3 - 7 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5 e 20 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS BS antes de aplicar. Evitar a aplicação sobre suportes expostos directamente ao sol e excessivamente quentes. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados.

OBSERVAÇÕES

- Não aplicar sobre suportes com humidade ascensional ou sujeitos a infiltrações.
- Suportes vidrados ou de baixa porosidade exigem preparação mecânica prévia.
- Recomenda-se a aplicação em tons neutros (ex.: cinzas e cores terra). Não se aconselha a utilização de cores muito vivas (ex.: verdes ou vermelhos), por serem mais susceptíveis ao aparecimento de manchas e variações de cor em tintas termoplásticas.
- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende do método de aplicação, do estado e absorção do suporte, do contraste com a aplicação anterior e do grau de diluição do produto.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS BS é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.