

Descrição

PRIMATIL é um primário aquoso pigmentado que se caracteriza pela excelente aderência e elevada resistência à alcalinidade da superfície.

Utilização

PRIMATIL é utilizado como primário na construção civil previamente à aplicação das tintas plásticas de acabamento aquosas. É especialmente indicado para aplicação em interior e exterior, quando se pretende a uniformização da absorção ou promover uma barreira contra a alcalinidade do mesmo.

Características técnicas

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,34 ± 0,02
Teor de sólidos (m/m) (procedimento interno)	%	60 ± 1
Cor	---	Branco
Acabamento	---	Mate
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. h: 2007 - 150 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 1

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Em paredes de reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 28 dias. ● Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfectadas com o aditivo WASHTIL. Áreas muito contaminadas deverão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. ● Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. Superfícies pintadas anteriormente com cal deverão ser raspadas e/ou escovadas, mas de preferência lavadas com jacto de água de alta pressão. ● Após aplicação de PRIMATIL, a superfície poderá ser repintada com tinta plástica lisa ou texturada de base aquosa.



PRIMATIL

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 0 a 5%;
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 1 demão.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 1 hora. Profundidade – 4 a 6 horas.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem PRIMATIL antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. PRIMATIL encontra-se classificado de acordo a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

Armazenamento

PRIMATIL deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

PRIMATIL é fornecido em embalagens de **1, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

