

AQUAVANISH Acabamento

Descrição

AQUAVANISH Acabamento é um produto baseado numa dispersão de poliuretano alifático. Como características principais salientam-se a excelente resistência ao exterior e elevado brilho, rapidez de secagem e resistência química. Este produto é fornecido na forma de dois componentes pré doseados: base (componente A) e endurecedor (componente B).

Utilização

AQUAVANISH Acabamento é um impermeabilizante incolor ideal para a aplicação sobre varandas e terraços em cerâmica ou cimento, tanto no interior como no exterior.

Este sistema, não deverá ser aplicado em zonas de duche (variações de água quente com água fria).

Características técnicas¹

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,013 ± 0,02
Teor de sólidos (m/m) (procedimento interno)	%	31 ± 1
Acabamento	---	Brilhante
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. j: 2007 - 140 g/l e 2010 - 140 g/l)	g/l	Máx. 65,0

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos e isentos de partículas soltas. Lixar ou despolir as superfícies que apresentem de alguma forma vitrificação superficial. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou com um pano humedecido de DILUENTE CELULOSO RL/E. ● Em caso de repintura, lixar a superfície a fim de promover a aderência do novo envernizamento. Se o verniz anterior estiver em más condições, remover todas as zonas danificadas por lixagem ou raspagem. Aplicar de seguida 1 demão de AQUAVANISH PRIMÁRIO. Após 24 horas, aplicar AQUAVANISH Acabamento. A aplicação de demãos seguintes do verniz, devem cumprir igualmente 24 horas de secagem.



AQUAVANISH Acabamento

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha ou rolo.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	Pronto a aplicar.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 3 a 4 horas. Profundidade – 8 a 12 horas.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 24 horas. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	8 a 11 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem AQUAVANISH Acabamento antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%. Tempo de vida útil da mistura é de aprox. 1 hora.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. AQUAVANISH Acabamento encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

Armazenamento

AQUAVANISH Acabamento deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

AQUAVANISH Acabamento é fornecido em embalagens de **0,75** e **5** Litros.

¹ Valores determinados com a introdução de aprox. 8% (m/m) de Componente B do AQUAVANISH Acabamento

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

