

IMPERMEABILIZANTE P/ TELHAS

Descrição

IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS é um produto baseado numa emulsão 100% acrílica e compostos silicone. Como características principais salientam-se a excelente resistência à intempérie, alcalinidade e hidro repelência.

Utilização

IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS é utilizado para aplicação sobre telhas de cerâmica ou fibrocimento porosas.

Características técnicas

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,018 ± 0,02
Teor de sólidos (m/m) (procedimento interno)	%	22 ± 1
Acabamento	---	Brilhante
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. e: 2007 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 10

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfetadas com o aditivo WASHTIL. Áreas muito contaminadas poderão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%..



IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pulverizador.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	Pronto a aplicar
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem, 23°C:	Superficial – 1 a 2 horas. Profundidade – 4 a 6 horas.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6 horas. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS encontra-se classificado de acordo com a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

Armazenamento

IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

IMPERMEABILIZANTE P/TELHAS é fornecido em embalagens de **5, 10 e 20** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

