

## ESMALTIL SEDA

REF: 50603

### DESCRIÇÃO

Esmalte de base solvente formulado com resinas alquídicas longas.

Principais vantagens:

- Boa opacidade
- Boa capacidade de enchimento e nivelamento
- Elevada durabilidade
- Boa flexibilidade que lhe permite acompanhar os movimentos naturais da madeira

### UTILIZAÇÃO

Indicado para pintura e protecção de superfícies metálicas e de madeira, em exterior ou interior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<sup>1</sup>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <sup>1</sup>	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,21 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	135 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	59 ± 1
COR	–	Catalogadas
BRILHO	–	Seda
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	40
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/L (2010).	g/L	Máx. 295

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- **O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.**
- **Madeiras:** Lixar no sentido das fibras com lixa adequada e remover cuidadosamente o pó da lixagem antes da aplicação. Aplicar 1 demão Primário P/ Madeira BS. Em repinturas, remover o revestimento mal aderente; se estiver em bom estado, limpar e despolir com lixa fina antes da aplicação do primário.
- **Metais ferrosos:** Lixar e desengordurar, assegurando uma superfície limpa e ligeiramente rugosa. Em caso de oxidação, remover a ferrugem por escovagem/lixagem e aplicar DECAFER segundo ficha técnica. De seguida aplicar 1 demão Primário SRP.
- **Metais não ferrosos ferrosos:** Desengordurar com um diluente e de seguida aplicar Primário P/ Galvatil.

<sup>1</sup>As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

## ESMALTIL SEDA

REF: 50603

### APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola convencional
DILUIÇÃO (VOLUME)	Diluyente Sintético 1ª demão: 5 - 10% Seguintes: 0 - 5%
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos. Entre demãos, efectuar lixagem ligeira com lixa de grão fino e remover cuidadosamente o pó antes de prosseguir.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 6 - 8 horas Profundidade: 24 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 24 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	10 - 14 m <sup>2</sup> /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	0,75; 5 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem ESMALTIL SEDA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende da opacidade da cor escolhida, do método de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e do grau de diluição da tinta;
- Produto não indicado para pavimentos nem para outras superfícies horizontais.
- Esmaltes formulados com resinas alquídicas têm tendência a amarelecer com o tempo, sobretudo em zonas com ausência de luz.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ESMALTIL SEDA é classificado e rotulado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar o esmalte na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.